

DIP Etanch Barrière Sous Carrelage

Contre l'Eau

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE OUTILS
1 m ² environ pour 0,75 Litre	Intérieur	Sec au toucher : 6 h env Recouvrable : 12 h env	Brosse Rouleau	Eau

DEFINITION

Produit formant un revêtement étanche avant la pose d'un carrelage.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous les supports dans les pièces d'eau soumis à un écoulement d'eau, de type (cabines de baignoire et de douche, toilettes...) en ciment, béton, fibre ciment, plâtre, bois.

PROPRIETES

Intérieur.
Formule semi épaisse opaque.
Aspect mat.
Bonne adhérence, bonne élasticité.
Microporeux : Régularise les échanges d'humidité entre les fonds et l'air ambiant.
Fongicide, algicide : Empêche le développement des champignons, moisissures et protège le film.

CARACTERISTIQUES

Classification : AFNOR NT 36 - 005, famille 1, Classe 7b2.

Aspect : Mat.

Teinte : Blanc.

Etat physique : Onctueux.

Liants : Résines acryliques.

Pigments : Titanes, oxyde de fer.

Extrait sec : 66% +/- 2 en poids pour le blanc.

Fongicide : -

Point éclair : Non concerné.

Densité : 1,3 à 1,35 g/cm³ à 20°C.

pH : 8 à 9.

Viscosité : -

Valeur COV : 3g/l max.

Solvant : Eau.

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.

Stockage : Bien refermer l'emballage après usage.

Conditionnement : En bidons de 0,75L - 2,5L - 5Litres.

AVANT MISE EN ŒUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, secs, non gelés, non givrés, dépoussiérés, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59.1) et normes en vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes.

Brosser, gratter et/ou dépoussiérer le support.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

Sur supports bruts et secs en plâtre ou dérivés :

Brosser et dépoussiérer le support.

Sur supports bruts en plâtre ou dérivés fortement humide :

Appliquer une 1^{ère} couche de DIP Etanch Traitement Murs Humides.

Sur les fonds poreux et farinants :

Appliquer DIP Etanch Barrière Sous Carrelage diluée à hauteur de 30 à 50% d'eau.

Sur supports anciens ou peinture en état de dégradation :

Enlever toutes les parties non adhérentes.

Faire une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

Procédez à un ponçage ou à un décapage.

Fissures éventuelles : Reboucher à l'aide de DIP Maçonneries et Bâtiment.

Une température de 10°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

DIP Etanch Barrière Sous Carrelage Contre l'Eau

APPLICATION

Outils : Brosse, rouleau.
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.
Pulvérisation : Ne pas pulvériser.
Bien homogénéiser le produit avant son utilisation.
L'épaisseur de la couche appliquée est d'environ 250 à 300µm humide.

Système DIP Etanch :

Appliquer 2 couches de DIP Etanch Barrière Sous Carrelage à raison de 1kg/m² environ par couche en prenant soin de recouvrir toute la surface à traiter.

CONSUMMATION

Variable selon le mode d'application, la porosité du support, son état de surface, sa structure.
1 m² pour 0,75Litre environ.

SECHAGE

Variable selon : Le mode d'application - Les conditions de température (> 10°C) - La quantité de produit appliquée - L'hygrométrie - La ventilation - La porosité du support.
Sec au toucher : 6 heures environ.
Recouvrable : 12 heures environ.
Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.
Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs.

CONSEILS DYRUP

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.
Le choix des produits exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité et une analyse du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.
Utiliser pour la pose des carrelages des colles sans solvants compatibles avec des revêtements acryliques.
Pour obtenir un résultat optimum, imperméabiliser le carrelage et les joints après la pose.
Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.
Bien refermer l'emballage après utilisation.
La norme NFP 74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système à appliquer en fonction des supports, des défauts et singularités de certains supports.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
L'air ambiant ne doit pas être trop chargé en humidité : humidité relative < à 80%.
Sur les fissures importantes, utiliser DIP Mastic Maçonneries et Bâtiment en fond de fissures.
Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.
Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.
Conserver hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition MAI 2011 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France
Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr