



DIP Etanch Traitement Anti-Salpêtre

HYDROFUGE BACTERICIDE

Résines acryliques en phase aqueuse

DEFINITION -----

Produit hydrofuge, bactéricide empêchant les infiltrations d'eau sur les supports poreux non fissurés. Détruit les micro-organismes inhérents à la présence de salpêtre.

Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION -----

Tous les murs intérieurs et extérieurs humides du bâtiment, non fissurés en brique, pierre, enduit frotté, RPE...

PROPRIETES -----

Intérieur, extérieur.

Formule liquide.

Formule translucide, satine et ravive les teintes de certains matériaux.

Bactéricide.

Peut être recouvert après séchage.

Microporeux : régularise les échanges d'humidité entre les fonds et l'air ambiant.

CARACTERISTIQUES -----

Aspect : Satiné.

Teinte : Incolore.

Etat physique : Liquide.

Liants : Résines siliconates et acryliques.

Pigments : Non concerné.

Extrait sec : +/- 10% en poids.

Point éclair : Non concerné.

Densité : 1 à 20°C.

pH : 14.

Solvant : Eau.

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.

Stockage : Bien refermer l'emballage après usage.

Conditionnement : En bidons de 0,75L - 2,5Litres.

AVANT MISE EN ŒUVRE -----

Il est nécessaire de résoudre les problèmes d'humidité responsable de la formation du salpêtre (remontées capillaires) avant tout traitement.

Les fonds doivent être propres, sains, non gelés, non givrés, dépoussiérés, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59.1, 59.2, 42.1, enduit à base de liants hydrauliques DTU 26.1) et normes en vigueur, exempts de toutes particules non adhérentes et/ou peintures écaillées.

Éliminer mousses, algues et moisissures.

Les supports doivent être poreux, adhérents.

L'humidité des matériaux doit être < à 20%.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

Sur supports bruts :

Gratter, brosser, dépoussiérer le support et éliminer toutes traces de salpêtre et/ou de peinture écaillée.

Éliminer les mousses, algues et moisissures par brossage ou lavage faible pression. Laisser sécher 2 heures minimum.

Sur les supports recouverts d'efflorescences : les éliminer par un lavage à l'eau légèrement acidifiée suivi d'un rinçage.

Une température de 10°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

APPLICATION -----

Outils : Brosse, rouleau, pulvérisateur.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

Bien homogénéiser le produit avant son utilisation.

Système DIP Etanch :

Appliquer une 1^{ère} couche de DIP Etanch Traitement Anti-Salpêtre, de bas en haut, jusqu'à saturation du support en débordant largement autour des parties infectées. (l'application de la 1^{ère} couche devra se faire jusqu'à refus à hauteur de 0,2 à 0,3L/m²).

Appliquer immédiatement la deuxième couche sans attendre le séchage complet de la première.

Brosser les surplus de produit afin de les faire pénétrer complètement dans le matériau.



DIP Etanch Traitement Anti-Salpêtre

CONSOMMATION -----

Variable selon : Le mode d'application - La porosité du support - L'état de surface - La structure.
3 m² pour 0,75Litre environ.

SECHAGE -----

Variable selon : Le mode d'application - Les conditions de température (> 10°C) - La quantité de produit appliquée - L'hygrométrie -
La ventilation - La porosité du support.

Recouvrable : 12 heures environ.

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs.

CONSEILS PPG -----

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.

Le choix des produits exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité et une analyse du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

La norme NFP 74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système à appliquer en fonction des supports, des défauts et singularités de certains supports.

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 25°C par risque de pluie ou de neige et par vent fort.

L'air ambiant ne doit pas être trop chargé en humidité : humidité relative < à 80%.

S'assurer que le support soit poreux.

Nettoyer les supports recouverts d'efflorescences par un lavage à l'eau légèrement acidifiée suivi d'un rinçage.

Recommencer l'entretien tous les 24 mois.

Pour un traitement approprié du salpêtre sur les plâtres, utiliser DIP Etanch Traitement Murs Humides.

Résoudre les problèmes d'humidité responsables de la formation du salpêtre.

Protéger les surfaces vitrées avant tout traitement.

Ne pas former de surépaisseur.

Ne pas appliquer une deuxième couche après séchage complet de la première.

Recouvrable uniquement après assèchement total des murs, par papiers peints microporeux (éviter papiers vinyles et textiles muraux) ou peintures microporeuses (éviter les peintures à film fermé). Risque de dissolution des colles.

Ne pas appliquer sur du métal ou du verre.

Le produit pouvant donner un aspect satiné à certains matériaux, il est recommandé d'effectuer un essai préalable dans le cas de traitement de surfaces non recouvertes.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE -----

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Ne pas projeter sur les fleurs, les plantes ou le gazon.

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Portez vêtements et appareils de protection appropriés pour se protéger la peau, les mains, les yeux, le visage et les voies respiratoires. Se laver les mains après manipulation. Utilisez les biocides avec précaution.

Avant tout utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Eliminer les produits non utilisés et/ou l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie, le recyclage de l'emballage sera dans ce cas proscrit.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Toutes les espèces de chauves-souris et de martinets étant protégées, veillez à ce qu'ils ne soient pas exposés à ce produit.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



DIP Etanch Traitement Anti-Salpêtre

Edition JANVIER 2015 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.
PPG Retail France ZI, Route de Thennes 80110 Moreuil - www.dipetanch.fr



PPG Industries