



MURS INTERIEURS

Sous Couche Anti Humidité

PRODUIT POUR ASSECHER ET PREPARER LES SUPPORTS HUMIDES
Résines acryliques en phase aqueuse

DEFINITION

Impression universelle, anti-humidité, pour la préparation des supports humides, difficiles, intérieurs alcalins.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous supports intérieurs en travaux neufs ou travaux d'entretien (plâtre, pierre, brique, enduits, ancienne peinture, chaux...).

PROPRIETES

Intérieur.
Formule onctueuse et opaque.
Aspect mat blanc.
Tous supports légèrement humides, non ruisselant.
Garantie la durée de vie des peintures de finitions.
Régule les supports minéraux et opacifie les fonds.
Améliore l'adhérence des peintures de finition.
Ne corde pas, ne s'écaille pas, se tend facilement.
Microporeux : régularise les échanges d'humidité entre les fonds et l'air ambiant.

Environnement :

Emission dans l'air intérieur : A +.
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTERISTIQUES

Classification : AFNOR NT 36 - 005, famille 1, Classe 7b2.

Aspect : Mat.

Teintes : Blanc.

Etat physique : Onctueux.

Liants : Résines acryliques.

Pigments : Organiques et inorganiques.

Extrait sec : 60%; densité = 1.42.

Point éclair : Non concerné.

Densité : 1.41 - 1.45g/cm³.

pH : 7 - 9.

Viscosité : > 40 sec.

Valeur COV : 15g/l max. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 30g/l (2010).

Solvant : Eau.

Conservation : 2 ans dans son emballage fermé d'origine stocké dans un endroit bien ventilé à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Stockage : Bien refermer les récipients entamés.

Conditionnement : En pots de 0,75L - 2,5Litres.

AVANT MISE EN ŒUVRE

ETAT DES SUPPORTS

Les fonds doivent être propres, sains, secs, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59/1) et normes en vigueur.
Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.
La température idéale de mise en œuvre se situe entre 10° et 25°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

SUR SUPPORT BRUT EN PLÂTRE OU DÉRIVÉ, SEC OU LÉGÈREMENT HUMIDE (NON RUISSELANT) :

1. Brosser, dépeussier le support et gratter pour éliminer les parties non-adhérentes.
2. Éliminer les micro-organismes (mousses, algues, moisissures) si besoin.

SUR SUPPORT POREUX ET FARINANT:

1. Appliquer DIP étanch TRAITEMENT MURS HUMIDES.
2. Procéder comme sur support sec.



MURS INTERIEURS

Sous Couche Anti Humidité

AVANT MISE EN ŒUVRE SUITE

SUR SUPPORT PRÉSENTANT DES AURÉOLES / TACHES D'HUMIDITÉ :

1. Effectuer un ponçage.
2. Éliminer les micro-organismes (mousses, algues, moisissures) si besoin.

SUR PEINTURE ÉCAILLÉE, FISSURÉE :

1. Retirer à l'aide d'une spatule la peinture écaillée. Bien enlever toutes les parties non adhérentes.
2. Reboucher les fissures et poser un enduit de lissage si nécessaire.
3. Bien laisser sécher le support et procéder comme sur support brut.

SUR SUPPORT BÉTON :

Appeler le Service Consommateurs au 03 22 35 38 89.

APPLICATION

Outils : Brosse, pinceau, rouleau adapté au support et à l'aspect recherché, pistolet « Airless ».
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.
Bien brasser le produit avant l'emploi.

Systeme DIP étanch :

Appliquer 1 couche de DIP étanch Sous Couche Anti-Humidité à raison de 0,1L/m² par couche.
Appliquer 2 couches de DIP étanch Peinture Anti-Humidité à raison de 0,1L/m² par couche.

CONSUMMATION

Variable selon : Le mode d'application - La porosité des fonds - Son état de surface.
10 m² par litre environ.

SECHAGE

Variable selon : Le mode d'application - Les conditions de température (> 10°C) - La quantité de produit appliquée - L'hygrométrie
La ventilation - La porosité du support.

Sec au toucher : 30 minutes environ.

Recouvrable : 4 heures environ.

Séchage complet : 12 heures environ.

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs.

CONSEILS PPG

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre, de l'exposition et de l'état de surface.

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Une sous couche est fortement conseillée pour les fonds neufs ou anciens.

Ne pas appliquer sur supports chauds et sur support dont le taux d'humidité est > à 20%.

A l'intérieur certaines remontées jaunâtres peuvent être provoquées sur les plâtres, les placo plâtres, les anciennes colles, les murs anciens près des cheminées. Dans ce cas appliquer une sous-couche au white spirit.

Ne pas appliquer sur les bois.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (03.22.35.38.89.).



DIP étanch

MURS INTERIEURS

Sous Couche Anti Humidité

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité.

En intérieur, aérer les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition DECEMBRE 2019 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

PPG AC France ZI, Route de Thennes 80110 Moreuil - www.dipetanch.fr

